

ОПИСАНИЕ ПОЛИКРЭМ-МДФ – воднодисперсионный акриловый грунт.

НАЗНАЧЕНИЕ Порозаполняющий водный грунт для подготовки МДФ и ДВП перед окраской. Обработанная поверхность является несущей основой для последующей отделки красками ЭКО-СИСТЕМЫ (ЭКОПЛАСТ и АКРЭМ™-КОМФОРТ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-------------|
| ➤ Цвет: | белый | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 40 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м ² : | 0,150-0,200 |
| ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,3–1,4 | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 58–63 |

НАНЕСЕНИЕ

- РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
- тщательно перемешать;
 - поверхность перед нанесением очищают от пыли, грязи и жира;
 - после высыхания шероховатость и неровности шлифуются;
 - после удаления пыли поверхность готова к окрашиванию.

- УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**
- температура поверхности и воздуха не менее 15°C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, пневматическое распыление.
Инструмент и тару **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт ПОЛИКРЭМ-МДФ пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение грунта производят при температуре выше 5°C. Тара с грунтом должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>