

| | | |
|-------------------|--|--|
| ОПИСАНИЕ | ШПАКРЭМ-Ф – воднодисперсионная акриловая легкая безусадочная шпатлевка. | |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для наружных и внутренних работ. Для исправления дефектов и выравнивания штукатурных, бетонных и газобетонных основ (фасадов, потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью) Обладает высокими паропроницаемостью и долговечностью, низким удельным весом, не содержит цемента. Входит в красочные программы АКРЭМ™-ФАСАД-СИЛИКОН, АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ, АКРЭМ™-ФАСАД. | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| ➤ Цвет: | серый | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,0-1,1 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой толщиной 1 мм, кг/м ² : | 1,000-1,100 |
| ➤ Способность шлифоваться: | удовлетворительно шлифуется всухую | ➤ Толщина одного слоя, не более, мм: | 5 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 72–77 | | |

НАНЕСЕНИЕ

| | |
|----------------------------|---|
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ➤ тщательно перемешать; ➤ при необходимости разбавить водой, не более 5%; ➤ нанести на грунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-Ф и очищенную от пыли и грязи основу; ➤ допускается нанесение 2-3 слоев. |
|----------------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | ➤ температура основы и воздуха не ниже 5°C; ➤ относительная влажность воздуха не выше 85%. |
|-------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Шпатель. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством. |
|------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ | При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65%: – 3 часа (каждого шпатлевочного слоя). В условиях повышенной влажности и более низкой температуры воздуха время сушки каждого слоя увеличивается до 24 часов; – 24 часа (перед нанесением красочного слоя) Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности. |
|------------------------|---|

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка ШПАКРЭМ-Ф пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

| | |
|-----------------|---|
| ХРАНЕНИЕ | В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 9 месяцев. |
|-----------------|---|

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

