

ОПИСАНИЕ ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ – водноразбавляемая грунт-пропитка на основе водной эмульсии специальных полимеров.

НАЗНАЧЕНИЕ Для профилактики против синевы, плесени и дереворазрушающих грибков порозаполняющая водная грунт-пропитка. Обработанная древесина является несущей основой для последующей отделки продуктами ЭКО-СИСТЕМЫ для окраски окон и наружных дверей, а также паркетных лаков БАЛЕТ или БАЛЕТ ПЛЮС.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Глубоко проникает в поры древесины. Препятствует поднятию ворса. Быстро высыхает. Тонированная грунт-пропитка дает ровную окрашенную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------|
| ➤ Цвет: | белый, бесцветный, дуб, тик, красное дерево, палисандр и по согласованию с Заказчиком | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 13±2 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м ² : | 0,060-0,080 |
| ➤ Плотность, г/см ³ : | 1 | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 15–16 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Грунт-пропитка ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ поставляется в готовом к применению виде.

- перед нанесением тщательно перемешать;
- деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от грязи, жира, смолы и пыли;
- наносится в один слой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура поверхности и воздуха не менее 15°C;
- влажность древесины – 10±2%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, облив, окувание, пневматическое распыление. Инструмент и тару **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт-пропитка ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение грунт-пропитки производят при температуре выше 5°C. Тара с грунт-пропиткой должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Каравеевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
http://www.emlak.ru