

Поликрэм силикон

| | |
|--------------------------------------|---|
| ОПИСАНИЕ | ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН – грунтовка и гидрофобизатор на основе водноразбавляемой эмульсии силана/силоксана. |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Для наружных и внутренних работ. Гидрофобизация минеральных основ (штукатурных основ и кирпичных кладок всех типов, мягких и средних известников и т. д.). Для грунтования новых пористых водопоглощающих неокрашенных минеральных основ, закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основы и адгезию финишного покрытия, существенно уменьшает его расход. Входит в красочные программы АКРЭМ™-ФАСАД-СИЛИКОН и АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ. Обладает глубокопроникающей способностью, очень высокими паропроницаемостью ($S_d < 0,05$ м) и долговечностью (разрешение КГИОП, 2004 г.). |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Цвет: бесцветный Плотность, г/см ³ : 0,95-1,05 Разбавитель: вода Расход на один слой, кг/м ² : 0,110-0,150 |
| НАНЕСЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибом или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ; тщательно перемешать; профильтровать; нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнодержащихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу. |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | температура основы и воздуха не ниже 15оС; относительная влажность воздуха не выше 85%. |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Кисть, валик пневматическое распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством. |
| ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ | При температуре основы и воздуха 20оС и относительной влажности воздуха 65% – 24 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.. |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ | Грунтовка ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. |
| ХРАНЕНИЕ | В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0оС. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. |